

LIQUORISH ALLSORTS

Provedení	1/10th smyčka Solution Dyed Polyamide Space Dyed.
Váha vlákna	550 g/m ²
Celková hmotnost	4.4 kg/m ²
Podklad	Bitumen se skelným vláknem
Rozměry	Výška vlákna 2.5 mm, Tloušťka 5.7 mm, Rozměry 50cm x 50cm.
Odolnost pro kolečkové židle	EN 985. Třída A Pro trvalé použití
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02 / X12 / E01
Hořlavost	EN 13501-1BF-S1.
Antistatické vlastnosti	Trvale antistatický ISO 6356 <2Kv
Přechodový odpor	BS ISO/DIS 10965: 1998 (2005) <109 ohm.
Použití	EN1307 33 Vysoká zátěž
Akustické vlastnosti	ISO 140-8 32db, ISO 354
Tepelné vlastnosti	ISO 8354: Tepelný odpor 0.039 qm K/W. Vhodný pro podlahové vytápění
Rozměrová stálost	EN989. Max -0.2%.