

Elektra 43

TECHNICKÁ DATA	NORMY	ELEKTRA 43
KLASIFIKACE		
Klasifikace	EN ISO 10581	Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlaha
	EN ISO 10874	Komerční: 34 / Průmyslové: 43
Obsah pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10581	Typ I
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	2.0 mm
Povrchová úprava		PUR
Balení	EN ISO 24341 pásy (role)	cca. 23 bm x 200 cm Položka č. 21057 ___ 3 koncové číslice barvy
	EN ISO 24342 dílce (kartony)	61 x 61 cm - 14 dílců/karton = 5.21 m ² Položka č. 21058 ___ 3 koncové číslice barvy
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ (EN 14041)		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0038-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Vyhovuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	< 2,0 kV
Tepelný odpor	EN 12667	cca. 0.01 m ² K/W
Protiskluznost	EN 13893 BS 7976-2	μ ≥ 0,3 nízké riziko uklouznutí
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Požadovaná hodnota: ≤ 0.10 mm Nejllepší naměřená hodnota*: 0.03 mm
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Židle spojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Elektrická izolace	VDE 0100, Part 600	R _i ≤ 5x10 ⁴ Ohms
Elektrický odpor	EN 1081	R ₁ 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms
	EN/IEC 61340-4-1, 100 V	R 5x10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ohms
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Dobrá
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Vhodné - max. 27°C
Pevnost svaru	EN 684	Průměrná hodnota: ≥ 240 N/50mm Jednotlivé hodnoty: ≥ 180 N/50mm
ENVIROMENTÁLNÍ VLASTNOSTI		
Celkové emise VOC	ISO 16000-9 Kvalita vnitřního ovzduší FloorScore	≤ 10 μg/m ³ (po 28 dnech) Platinum Pending
BARVY		
9		

Výše uvedené informace mohou být změněny ve prospěch dalšího zlepšování (04/19). *Jen pro informaci - nezávazně.
V souladu s Evropským nařízením N° 305/2011 pro CE značení, jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na webových stránkách www.tarkett.com

Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Prosím kontaktujte Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.



Elektra 43	NCS No.	Welding Rod No.	Elektra 43	NCS No.	Welding Rod No.	Elektra 43	NCS No.	Welding Rod No.
300	1510-Y30R	1287 797	318	4000-N	1287 413	347	2020-R90B	1287 629
307	2005-Y	1292 465	319	5502-B	1287 756	348	5030-R90B	1287 782
317	3000-N	1287 638	346	2020-B90G	1287 035	349	4030-R10B	1287 798

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7651 • Luxembourg: Tarkett GD.L SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett BV - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka - Tel. +420 271 001 600 • Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe - Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka - Tel. +421 2 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310