

## Technický list Centra 43

### Technické parametry

| Parametry                                                    | Norma            | Vlastnosti                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Záruční doba                                                 |                  | 10 let                      |
| Povrchová ochrana                                            |                  | Polyuretan PUR              |
| Prohlášení o shodě                                           | ČSN-EN 14041     | 1488-CPD-0017/W             |
| Třída použití                                                | ČSN-EN 649+CZ-EN | 34 / 43                     |
| Reakce výrobku na oheň                                       | ČSN-EN 13501-1   | B <sub>fl</sub> -s1         |
| Vodivost                                                     | ČSN-EN 14041     | Elektrostaticky disipativní |
| Elektrický odpor                                             | ČSN-EN 1081      | $\leq 10^9 \Omega$          |
| Elektrostatické napětí                                       | ČSN-EN 1815      | $\leq 2 \text{ kV}$         |
| Protiskluzové vlastnosti                                     | ČSN-EN 14041     | Třída DS                    |
| Součinitel dynamického tření                                 | ČSN-EN 13893     | 0,36 / 0,41                 |
| Celková tloušťka                                             | ČSN-EN 428       | 2,0 mm                      |
| Tloušťka užitkové vrstvy                                     | ČSN-EN 429       | 2,0 mm                      |
| Váha                                                         | ČSN-EN 430       | 3,0 kg/m <sup>2</sup>       |
| Šířka role                                                   | ČSN-EN 426       | 2 m                         |
| Délka role                                                   | ČSN-EN 426       | 20 m                        |
| Oděruvzdornost                                               | ČSN-EN 660-1     | Třída T                     |
| Trvalá deformace                                             | ČSN-EN 433       | $\leq 0,1 \text{ mm}$       |
| Stálost při působení tepla                                   | ČSN-EN 434       | $\leq 0,4\%$                |
| Tepelná stálost                                              | ČSN-EN 434       | $\leq 8 \text{ mm}$         |
| Světlostálost                                                | ČSN-ISO 105-B02  | $> 7$                       |
| Elastičnost                                                  | ČSN-EN 435       | Vysoká                      |
| Chemická odolnost                                            | ČSN-EN 423       | Vysoká                      |
| Odolnost proti působení mikroorganismů                       | ČSN-EN ISO 846   | Ano                         |
| Odolnost na kolečkové židle                                  | ČSN-EN 425       | Vysoká                      |
| Možnost použití v místnostech s podlahovým vytápěním do 27°C | -                | Ano                         |